

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

AF 53**

Водоразбавимый самогрунтующийся лак для паркета

| | |
|----------------------------|--|
| Степень блеска: | 20, 50, 80% |
| Область применения: | Паркет, ступени, половая доска |
| Способ нанесения: | Пистолет: готов к применению Кисть: готов к применению Валик: добавить 10% питьевой воды |

Технические характеристики:

| | |
|--|---------------|
| Содержание нелетучих веществ (%): | 34 ± 1 |
| Плотность (кг/л): | 1,030 ± 0,030 |
| Вязкость (DIN 4 при 20°С, в секундах) | 20 ± 3 |
| Число слоев: | Максимум 3 |
| Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²): | от 50 до 80 |
| Укрываемая поверхность, м²: | 12-14 |

Время сушки

| | |
|--|---------|
| <i>(при 80 г/м², 20°С, влажность 65%, минут):</i> | |
| От воздействия пыли | 15-20 |
| На отлип | 30-40 |
| До возможности ходить | 24 часа |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Пригодность к шлифовке: | Через 4 часа |
| До следующего покрытия: | 1 час |
| Срок годности: | 15 месяцев |

Лак AF 53** – это однокомпонентный водоразбавимый самогрунтующийся лак для паркетных полов, обладающий эластичностью, твердостью покрытия и стойкостью к истиранию. Легко наносится валиком или кистью, удобен в эксплуатации и последующей отделке.

Правила применения:

Выровнять полы, изъяны поверхности, используя связующее для паркетной шпатлёвки ХТ 590, смешанное с древесной пылью, полученной при шлифовке паркета. Для этой цели может быть также использован грунт АУ 447. После высыхания шпатлёвки, шлифовать поверхность абразивной бумагой зернистостью Р80-120. Удалить образовавшуюся после шлифовки пыль пылесосом.

Нанести первый слой лака AF 53** разбавленного 10% питьевой воды валиком или кистью. Убедитесь, что продукт распределяется равномерно, и нет участков с избыточным количеством лака.

Через 3-4 часа после высыхания поверхность можно шлифовать, используя бумагу зернистостью Р150-180 по стандарту FEPA для ручной шлифовки и зернистостью Р220-240 для механической. Затем нанесите 2-й и 3-й слои лака с интервалом 1-2 часа без шлифовки.

Некоторые виды древесины смолистых пород (Ироко, мербау) окрашенные частицы, которые могут растворяться лаком при нанесении. Для предотвращения этой проблемы при окрашивании указанных пород древесины, используйте водоразбавимый грунт АУ 447 или продукт НУ 3050 в качестве барьера.

Для достижения большей химико-физической устойчивости, а также большей твердости покрытия рекомендуется добавлять 1% добавки ХА 4080 в последний слой лака AF 53**.

Не допускайте образования областей скопления продукта, убедитесь, что он распределяется равномерно, и вес жидкого слоя составляет 70-80 г/м² для каждого слоя. Этого нетрудно достигнуть при обычном нанесении лака кистью. При большем весе жидкого слоя требуется большее время сушки.

При уходе за паркетными полами, окрашенными AF 53** или другими видами прозрачных покрытий (включая покрытия на основе растворителя) отшлифуйте поверхность, используя шлифовальную бумагу зернистостью 150, протрите, затем нанесите один или два слоя AF 53** как описано выше. Убедитесь, что на поверхности отсутствуют следы жира и/или синтетического воска.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не рекомендуется нанесение AF 53** распылением. Этим способом очень легко превысить необходимое количество нанесенного материала, и вызвать появление таких проблем как отслоение лакокрасочной пленки. Если обязательно необходимо использовать распыление как способ нанесения, то мы рекомендуем материал AF 72**.

Особые указания:

- Избыточное нанесение продукта может вызвать дефекты типа пор и бугорков и удлиняет процесс сушки, что может привести к отслоению покрытия.
- Не допускать замерзания. Хранить при температурах не ниже 5°C.
- Температура при нанесении и сушке должна быть не ниже 10°C.
- Для разбавления использовать только питьевую воду.
- Перед нанесением размешать продукт палочкой. Не мешать слишком интенсивно, чтобы избежать попадания воздуха в лак, который может привести к образованию пузырьков при нанесении.
- Проветривать помещение во время и после нанесения для лучшего высыхания.
- По покрашенному полу можно начинать ходить на следующий день.
- Перед расстановкой мебели или устиланием ковров необходимо выждать 48-72 часа.
- В первые 2-3 недели покрытие ещё не вполне высыхает и проявляет чувствительность к воде. Если пол помыт или вода попала на некоторые его участки, это может привести к обратимому помутнению цвета покрытия.
- Покрасочный инвентарь сразу отмыть водой. Засохший лак отмывается ацетоном.
- Остатки неиспользованного лака должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливать в канализацию.
- Из-за огромного разнообразия экзотических пород древесины, представленных на рынке, рекомендуется провести предварительный тест, чтобы убедиться, что продукт не краснеет, не отслаивается из-за веществ, которые содержатся в древесине.