

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**LO 6675/34****Золотая патина**

Область применения:	Мебель, кухонные фасады, картинные рамы
Способ нанесения:	Распыление

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	14 ± 1
Плотность (кг/л):	0,870 ± 0,030
Время сушки (при 20°С, минут):	30
Последующие покрытия:	Нитроцеллюлозные, акриловые или полиуретановые покрытия.
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Подготовка субстрата:

Полиуретановые грунты.

Общие свойства:

LO 6675/34-легко удаляется после высыхания при помощи металлической ваты или скотч-брайта. Материал разводится 20%-100% максимум спиртом и/или ацетоном. При разбавлении спиртом патина становится более рыхлой, чем при применении ацетона. После удаления излишков материал оставляет на поверхности ярко выраженный рисунок.

Специальные указания.

В банке после длительного хранения может образовываться осадок, которые легко устраняется при перемешивании.