



---

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>ТИП КРАСКИ</b> | Водоразбавляемая грунтовочная краска для деревянных поверхностей.   |
| <b>ПРИМЕНЕНИЕ</b> | <p>Применяется для окраски деревянных окон и наружных дверей. Используется для сосны, ели и твёрдых пород древесины, совмещая в себе функции импрегнирующей жидкости и тонирующей грунтовки.</p> <p>До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.</p> |
| <b>СВОЙСТВА</b>   | АКВА ПРАЙМЕР 2907-02 быстро сохнет, легко шлифуется и позволяет тонировать древесину методом облива или окунания.   |

---

|  |  |
|--|--|
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>  |  |
| <b>Содержание сухих веществ</b>  | 10 объемных %  |
| <b>Общая масса твердых веществ</b>   | прим. 100 г/л  |
| <b>Летучие органические вещества (VOC)</b>                                       | прим. 28 г/л   |
| <b>Теоретическая укрывистость</b>  | 20 м <sup>2</sup> /л (мокрая пленка 50 мкм, сухая пленка 5 мкм)  |
| <b>Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %<br/>(стекло 100 мкм)</b> |  |
| - на ощупь   | через 1 час<br>Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки. |
| - для шлифования и покрытие следующим слоем на дерево                            | через 3 часа   |
| <b>Разбавитель, очистка инструментов</b>   | Вода   |
| <b>Глянец</b>  | Матовая  |
| <b>Цвета</b>   | Лессирующая  |

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Подготовка поверхности</b> | Поверхность должна быть чистая и сухая.<br>Влажность древесины должна быть ниже 20%.   |
| <b>Условия нанесения</b>      | Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.<br>Наилучший результат будет достигнут, когда температура высыхания +23 - +38°C, относительная влажность воздуха 50 - 70% и хорошая вентиляция. |
| <b>Нанесение</b>              | Краска наносится методом облива (flow-coat) или окунания.<br>ТЕКНОПЭЙНТ АДДИТИВ 7900-02 может быть использован для гашения избыточной пены при нанесении методом облива.   |
| <b>ХРАНЕНИЕ</b>               | Защищать от мороза. Подходящая температура хранения составляет +10 - +25°C.<br>Срок хранения: 6 месяцев.   |

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---