

**ТЕКНОДУР ДОБАВКА 3333-02**

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <b>ТИП КРАСКИ</b>   | ТЕКНОДУР ДОБАВКА 3333-02 является ускорителем для двухкомпонентных полиуретановых красок.   |                    |
| <b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>   | Ускоряет процесс высыхания для поверхностных покрытий ТЕКНОДУР.   |                    |
| <b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>   | При добавлении в поверхностное покрытие ТЕКНОДУР, ТЕКНОДУР ДОБАВКА 3333-02 ускоряет отверждение пленки краски, что делает возможным проще обрабатывать окрашенную поверхность.<br><br>ВНИМАНИЕ! Применяемый ускоритель уменьшает время жизнеспособности краски. |                    |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>   |   |                    |
| <b>Соотношение смешивания</b>   | В готовую смесь   | прим. 5 объемных % |
| <b>Жизнеспособность, +23°C</b>  | прим. 1 час в зависимости от краски   |                    |
| <b>Общая масса твердых веществ</b>                                      | прим. 20 г/л  |                    |
| <b>Летучие органические вещества (VOC)</b>                              | прим. 890 г/л   |                    |
| <b>Время высыхания, +23°C / 50 % RH<br/>- на ощупь (DIN 53150:1995)</b> | ТЕКНОДУР 0030, 0050 и 0090: через 1,5 часа<br>ТЕКНОДУР 0110, 0130, 0150 и 0190: через 2 часа  |                    |
| <b>Очистка инструментов</b>   | ТЕКНОСОЛВ 9521 (Текнодур Солв)  |                    |
| <b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b>  | См. паспорт по технике безопасности.  |                    |

**См. на обороте**

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Смешивание ускорителя** ТЕКНОДУР ДОБАВКА 3333-02 следует смешать с краской до дна емкости. Смешивать только то количество, которое будет использовано для окрашивания в течение примерно 1 часа. Когда добавленное количество составляет 5% по объему, то -0,5 литров ТЕКНОДУР ДОБАВКА 3333- 02 добавить в 10 литровую емкость готовой смеси краски.

**Нанесение**

Следует следовать рабочим инструкциям для поверхностных покрытий ТЕКНОДУР.  
Применение ускорителя уменьшит время жизнеспособности краски, данного в спецификации изделия.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.tekpos.com](http://www.tekpos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---