

Код

Описание

ZC 3270/35

МЕТАЛЛИК СВЕТЛАЯ ЗОЛОТАЯ БРОНЗА

Исполнение по гляncу и цвета	18±2, светлая золотая бронза
Область применения:	Плоские детали, рамки, двери, панели
Способ нанесения:	Лакораспылительные пистолеты

Технические характеристики:

Рецептура смешивания:		По весу (кг)	по объему (л)
Часть A	ZC 3203/34	100	100
Отвердитель	TH 790	20	20
Растворитель	DT 452	30 - 40	30 - 40
Содержание нелетучего вещества (%):	25 ± 2		
Плотность (кг/л):	0,940 ± 0.030		
Вязкость (DIN 4 при 20° C, в секундах)	50 ± 5		
Время жизни(при 20° C)	Примерно 4 часа		
Рекомендованный вес мокрого слоя (г/кв.м.)	100-120		
Время сушки (100 г/кв.м. при 20° C)	Примерно 4 часа		
Ускоренная сушка (100 г/кв.м.)	Обдув	15 мин	
	Теплый воздух 50 °C	50 минут	
	Охлаждение	15 минут	
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.		

Подготовка субстрата:

Нанесение акриловых (таких как TU 4103), полиэфирных грунтов или УФ - шпаклевок.

Общие свойства:

ZC 3270/35 – это полиуретаново-акриловый эффект золотого металлика (финишный). По прошествии 2 часов после нанесения его можно покрывать как глянцевым TL 336/00 так и матовым TZ 13**/00 лаком, в зависимости от необходимого результата.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.