



## Техническая спецификация

# HOLZMASSE

## Быстросохнущая шпаклевка на нитро основе

### ОПИСАНИЕ:

Это быстро сохнущая готовая к применению мягкая порозаполняющая шпаклевка, основанная на измельченной древесной стружке. Идеально подходит для заделывания механических дефектов деревянной поверхности. После высыхания места с нанесенной шпаклевкой подлежат дальнейшей обработке как цельное изделие из древесины (строгаются, шлифуются).

Имеется большое разнообразие цветов.

### ХИМИЧЕСКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Appearance :</b>          | Пастообразная   |
| <b>Colour :</b>              | В соответствии с этикеткой  |
| <b>Odour :</b>               | Характерный   |
| <b>Stickiness :</b>          | 302000cps по Брукфильду при 20 °C, 10 оборотах в минуту   |
| <b>Density :</b>             | 0,7730 при 20°C   |
| <b>Open time :</b>           | примерно 4-8 минут в зависимости от нанесенного количества  |
| <b>Dilution :</b>            | Растворители на нитро основе, ацетон  |
| <b>Solubility in water :</b> | Не растворим  |
| <b>Available colours:</b>    | Тополь, ясень, вишня, дуб, тик, светлый орех, средний орех, темный орех, палисандр, сосна, лиственница, натуральное дерево, пихта, махагон. |

### МЕТОД НАНЕСЕНИЯ:

Перед применением тщательно очистите от загрязнений поверхность, подлежащую обработке шпаклевкой. Нанесите шпаклевку шпателем, просушите поверхность в течение 5-10 минут, в зависимости от количества используемого материала, после чего можете продолжать обработку. Для удаления излишек материала рекомендуется зашлифовать поверхность. При необходимости, нанести шпаклевку вторично. На обработанную поверхность в дальнейшем можно наносить как водоразбавимые материалы, так и материалы на основе растворителя.

Если материал стал более вязким, можно добавить многоцелевой растворитель BORMA SOLVE.

При необходимости получения специфического цвета, можно добавить в шпаклевку многоцелевую концентрированную морилку Borma Holzfarbe.



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

**ХРАНЕНИЕ:**

Хранить материал в плотно закрытой таре в прохладном хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников самовозгорания и самовоспламенения.

При соблюдении условий хранения рекомендуемый срок использования 1 год с даты изготовления. По истечении этого срока шпаклевка дает усадку, но не меняет своих химических свойств. При необходимости восстановить физические свойства продукта рекомендуем добавить многоцелевой растворитель BORMA SOLVE

**УПАКОВКА:**

Материал выпускается в таре металлические банки емкостью 250 и 750 мл.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.