

DATA SHEET
30.03.2009

TEKNODUR TOP COAT RAPIDUR

2- КОМПОНЕНТНЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК

5. ВРЕМЯ СУШКИ:

5.1 СУХОЙ ОТ ПЫЛИ	прим. 40 мин.
5.2 СУХОЙ НА ОЩУПЬ	прим. 70 мин.
5.3 СУХОЙ ДО СКЛАДИРОВАНИЯ	6 часов
5.4 ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРЖДЕННЫЙ	7 дней

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (ТИПОВОЙ):

STEP	РАСХОД	ВРЕМЯ СУШКИ
Шлифование P120-150-180	//	//
Грунтование	300 г/м ²	12 часов
Шлифование P320-400	//	//
Лак TEKNODUR TOP COAT RAPIDUR	150 г/м ²	12 часов

7. ПРИМЕЧАНИЕ:

7.1 Внимательно прочитайте информацию на этикетке и в паспорте безопасности.