

### 1. ТИП КРАСКИ

БЕЛЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ

#### 1.1 ПРИМЕНЕНИЕ

 Различные типы деревянных панелей, кухонные столы, МДФ.  
 Хорошо подходит для грунтования под глянцевую отделку.

#### 1.2 ОСОБЕННОСТИ

- хорошая тиксотропность
- отличная растекаемость
- хорошо шлифуется
- отличная заполняющая способность
- высокая степень белизны
- 2-компонентная система

### 2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ	Полиэфирное связующее со стиролом
2.2 ЦВЕТ	Белый
2.3 ВЯЗКОСТЬ	3'± 10" (CF6 при 20°C)
2.4 ПЛОТНОСТЬ	1.44 кг/л
2.5 СРОК ХРАНЕНИЯ	6 месяцев (в закрытой таре и проветриваемых помещениях)
2.6 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	18 -35°C в хорошо проветриваемом помещении

### 3. ПОДГОТОВКА СМЕСИ

3.1 ПРОДУКТ	ТЕKNOPOLY SEALER 1419-71	100%
3.2 ОТВЕРДИТЕЛЬ	ТЕKNOPOLY HARDENER 1419-00	10%
3.3 РАЗБАВИТЕЛЬ	АЦЕТОН	0-10%
3.4 РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ	18"±2" (CF4 при 20°C)	
3.5 СУХОЙ ОСТАТОК	прибл. 94% (согласно эмпирическому тесту)	
3.6 ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ	120'±10' при 25°C	

3.7 При необходимости возможно разбавление до 10%; при разбавлении увеличивается жизнеспособность

### 4. НАСТРОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ:

4.1 ПОДЛОЖКА Шлифованная древесина или МДФ

	ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСП.
<b>ДАВЛЕНИЕ</b>	30-40 бар	4 бар	30-40 бар
<b>СОПЛО</b>	0.013-0.33	3 мм	0.013-0.33
<b>ВЯЗКОСТЬ</b>	16-20" CF6	16-20" CF6	16-20" CF6
<b>КОЛИЧЕСТВО</b>	2 x 300 г/м <sup>2</sup>	2 x 300 г/м <sup>2</sup>	2 x 300 г/м <sup>2</sup>

4.2 В зависимости от мощности насоса применяются различные сопла и угол распыления.

**5. ВРЕМЯ СУШКИ:**

5.1 ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ	45'±10'
5.2 ДО ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ	3 часа
5.3 СКЛАДИРОВАНИЕ	6 часов
5.4 ДО ШЛИФОВАНИЯ	12 часов
5.5 ПОЛНОСТЬЮ СУХАЯ	7 дней

5.6 Данные даны при температуре 25°C; повышение температуры ускоряет время сушки.

**6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:**

НАНЕСЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ВРЕМЯ СУШКИ
Шлифование Р 120-150-180	//	//
Порозаполнитель	150 г/м <sup>2</sup>	24 часов
ТЕKNOPOLY SEALER 1419-71	2 x 300 г/м <sup>2</sup>	48 часов
Шлифование 280-400-600	//	//
Глянцевое или матовое финишное покрытие, на основе растворителей или воды	//	//

6.1 При использовании экзотических пород древесины с глубокими порами (дуб, орех) рекомендуется нанести 3 слоя грунтовки с промежуточным временем высыхания 2 часа.

**7. ПРИМЕЧАНИЕ:**

7.1 Внимательно прочитайте информацию на этикетке и в паспорте безопасности.