

ТИП КРАСКИ

Водоразбавляемый лессирующий воск для внутренних деревянных панелей и планок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для промышленного нанесения вакуумной окрасочной машиной или распылением на деревянные поверхности, внутренние панели и планки.

Текновакс 1160 является синтетическим воском на водной основе, который предназначен для обработки деревянных поверхностей внутри помещений (стеновые и потолочные панели, планки, молдинги и т.п.). Текновакс 1160 кроме декоративного эффекта, служит защитой от грязи, пыли и влаги. Данный материал очень экологичен, не содержит летучих органических соединений, отлично переносит повышенную влажность и высокие температуры, за счёт чего прекрасно зарекомендовал себя как материал для внутренней отделки бань, саун, парных и других помещений с повышенной влажностью.

После полного высыхания возможна эксплуатация при температуре до + 130°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	32 об% объемных %
Общая масса твердых веществ	бесцветный: прим. 400 г/л белый: прим. 450 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	бесцветный: прим. 15 г/л белый: прим. 15 г/л

Время высыхания +23°C, относительная влажность 50% (стекло 120 мкм)

- от пыли	через 20 минут
- на ощупь	через 30 минут
- для складирования	через 3 часа

Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.

Разбавитель, очистка инструментов

Вода

Глянец

ТЕКНОВАКС 1160-00: матовый

Цвета

Лессирующе-белый, бесцветный

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%.
Условия нанесения	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +10 ^o C, относительная влажность воздуха ниже 80%.
Нанесение	Краску тщательно перемешать перед нанесением. Окраску выполнять в один слой. Наносится вакуумной окрасочной машиной или распылителем.
техническое обслуживание- / ремонтная окраска	Деревянную поверхность до обработки легко шлифовать губкой с зернистостью P150. При необходимости можно разбавлять водой на (напр. 5 - 10% от объёма) для достижения разных оттенков белесости. Когда краска высохнет, произвести лёгкое шлифование хлопчатобумажной ветошью или соответствующей тканью.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10 ^o C - +25 ^o C. ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
