

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TZ 29**

Полиуретановый лак

Исполнение по гляncу, %:	10, 20, 30, 40, 50, 75, 95		
Область применения:	Лак общего применения		
Способ нанесения:	Обычные, безвоздушные пистолеты, а также пистолеты типа «аирмикс»		
Рецептура смешивания:		По весу (кг)	По объему (л)
Часть А	TZ 29**	100	100
Часть Б (отвердитель)	TH 805	50	50
Растворитель	DT 452	20-50	20-50

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	95% блеска	43 ± 2
	Другие степени блеска	41 ± 2
Плотность (кг/л):	0,965 ± 0,030	
Вязкость (DIN 4 при 20 °C, в секундах)	95% блеска	80 ± 5
	Другие степени блеска	63 ± 5
Жизнеспособность при 20 °C:	3 часа	
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	От 80 до 150	

Время сушки

(при 100 г/м² и 20 °C, минут):		Ускоренная сушка (100 г/м², минут):	
От воздействия пыли	10	Обдув	15
На отлип	30	Горячий воздух при 50° C	30
До складирования	4 часа	Охлаждение	15

Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.
-----------------------	---

Общие свойства:

Серия TZ 29** – это полиуретановые лаки широкого применения, наносимые распылением, включая «аирмикс», безвоздушные, качающиеся и неподвижные пистолеты, без проблем с неоднородностью матовости. Главными характеристиками этого лака являются: лёгкость нанесения, гладкость на ощупь, высокая скорость сушки и отличная твёрдость.

В качестве отвердителя на замену рекомендуется использовать отвердитель TH 748 в количестве 50%, что позволит получить более толстую плёнку покрытия.

Подготовка поверхности:

Нанесение полиуретановых или полиэфирных грунтов.

Особые указания:

Для получения равномерной матовости поверхности чрезвычайно важно тщательно размешать Компонент А перед применением, желательно с использованием шпателя. Если необходимо придать отделочному слою цветовой оттенок, используйте оттеночные морилки серии XC 1900/XX.