



# ОТВЕРДИТЕЛЬ 303.5

Специальный турбоотвердитель для клея КЛЕБИТ 303

## Свойства отвердителя 303.5

Основа:	изоцианат
Плотность:	около 1,13 г/куб.см.
Цвет:	бесцветный
Вязкость Брукфильд RVT Sp 2/20 Uрт	около 320 мПа.с
Дозирование отвердителя:	около 5%.
Маркировка:	подлежит маркировке по нормам для рабочих сред в Германии. <b>Руки и глаза защищать!</b>

Распылитель тотчас промыть водой.  
(См. Инструкцию по безопасности)

## Переработка

КЛЕБИТ Турбоотвердитель 303.5 является отверждающим компонентом для D3 клея Клебит 303. После добавления 5% турбоотвердителя 303.5 в клей Клебит 303 клеевые соединения приобретают свойства соединений степени нагрузки D4 по DIN/EN 204. Жизнеспособность смеси клей-отвердитель составляет 24 часа.

## Утилизация отходов отвердителя и упаковки

Жидкие отходы отвердителя	SAV-сжигание спецотходов
Код отходов 55905	SAD- особая свалка отходов
Отвержденные отходы	HMV-сжигание домашнего мусора
Код отходов 55906	HMD-свалка домашнего мусора

**Наша упаковка сделана из поддающегося переработке материала.  
Хорошо очищенная упаковка может использоваться вторично.**

## Упаковка

Коробка с 12 флажками по 0,5 кг нетто  
Коробка с 12 флажками по 0,7 кг нетто  
Канистра 25 кг нетто

## Хранение

КЛЕБИТ Турбоотвердитель 303.5 в оригинальной закрытой упаковке хранится около 1 года. **От мороза защищать!**

## Сервис

Наша техническая консультационная служба всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не являются гарантией в соответствии с положением Федерального суда Германии. Проконтролируйте сами, подходит ли наша продукция для Ваших целей. Фирма Клебхеми не берет на себя ответственность за несоответствующее нормам применение нашей продукции. Ссылка на нашу бесплатную консультационную службу не действительна.