

Прекращает действие предыдущего издания от 07/02/00

Код

Описание

IF 425/XX

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА «ГОЛД-О-ЛЮКС»

Цвета	00 – Прозрачный 35 – Золото Везувий 38 – Античное золото	34 – Неаполитанское золото 37 – Бронзовое золото 73 – Серебро
Область применения:	Багет для картин, детали мебели	
Способ нанесения:	Лакораспылительные пистолеты	

Технические характеристики:

Содержание нелетучего вещества (%):	IF 425/00	10 ± 1
	IF 425/37	20 ± 1
	IF 425/73	13 ± 1
	Другие цвета	28 ± 1
Плотность (кг/л):	IF 425/00	0.900 ± 0.030
	IF 425/34-35	1.100 ± 0.030
	IF 425/37	1.030 ± 0.030
	IF 425/38	1.050 ± 0.030
	IF 425/73	0.930 ± 0.030
Вязкость (DIN 4 при 20° C, в секундах)	11 ± 2	
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.	

Подготовка субстрата:

Краска наносится на тщательно шлифованные полиуретановые или полиэфирные грунты.

Общие свойства:

Материалы серии IF 425/XX – готовые к применению краски, содержащие металлические пигменты цвета различных оттенков золота и серебра.

IF 425/00 – прозрачное связующее. Оно может смешиваться с золотым порошком (ХТ 6701/35, ХТ 6701/38) или с алюминиевым порошком ХТ 6701/36. Такая смесь может храниться много месяцев без изменения цвета (не зеленеет и не становится коричневой).

Для смешения берется 250 г алюминиевого/золотого порошка и 750 г связующего IF 425/00. При необходимости разбавления используйте полиуретановый растворитель, например DT 450 или DT 452.

IF 425/00 может использоваться как прозрачное защитное покрытие при нанесении золотого листа. В этом случае его следует разбавить ацетоном в пропорции от 1:1 до 1:2.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.