

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

IF 1082/73

Серебристый металлик (RAL 9006)

Область применения:	Плоские и точеные детали, погонаж, багет для картин, детали мебели	
Способ нанесения:	Лакораспылительные пистолеты	
Рецептура смешивания:		По весу (кг)
Часть А	IF 1082/73	100
Часть Б (отвердитель)	TH 720	50
Растворитель	DT 452	30-40

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	Часть А:	50 ± 2
Плотность (кг/л):	Часть А:	1,027 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20 °С, в секундах)	Часть А:	85 ± 5
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	70-90 на слой	
Время сушки (при 100 г/м² и 20 °С, минут):	От воздействия пыли	10-15
	На отлип	20-30
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.	

Подготовка субстрата:

Тщательная шлифовка грунта.

Специальные указания и способ нанесения:

Отрегулируйте давление в пистолете около 3 атм и используйте сопло 1,8 мм.

Наносите покрытие в несколько тонких слоев без чрезмерного смачивания. Именно такое нанесение создает в результате металлический эффект.

Выждите не менее 2 часов (но не более 4 часов) после нанесения покрытия с металлическим эффектом IF 1082/73, затем нанесите прозрачный лак, матовый или глянцевый, полиуретановый или акриловый.

IF 1082/73 может подкрашиваться пигментными пастами TP 4140/XX, TP 4190/XX и/или морилками XM 8000/XX (см. перечень).

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МОРИЛКИ

XM 8000/08	пурпурная
XM 8000/14	темно-синяя
XM 8000/07	золотисто-желтая
XM 8000/72	черная
XM 8000/25	красная
XM 8000/69	оранжевая
XM 8000/S4	желтая
XM 8000/S6	голубой Эльба
XM 8000/S8	зеленая