

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

IF 422/73

«Жемчужный» эффект

Область применения:	Плоские и точеные детали, погонаж, багет для картин	
Способ нанесения:	Лакораспылительные пистолеты	
Рецептура смешивания:		По весу (кг)
Часть А	IF 422/73	100
Часть Б (отвердитель)	TH 720	50
Растворитель	DT 452	30

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	Часть А:	40 ± 1
	Часть В:	26 ± 1
Плотность (кг/л):	Часть А:	1,050 ± 0,030
	Часть В:	0,938 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20 °С, в секундах)	Часть А:	100 ± 10
Жизнеспособность при 20 °С:	3-4 часа	
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	80-100 на слой	
Исполнение по гляncу:	30 ± 2	
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.	

Подготовка субстрата:

Спецэффект наносится на пигментные полиуретановые или полиэфирные грунты или отделочные покрытия.

Общие характеристики и способ нанесения:

Продукт представляет собой полиуретановое отделочное покрытие, содержащее полупрозрачные флуоресцирующие частички большого размера (50-60 микрон).

Нанесение этого спецэффекта на пигментные грунты или эмали позволяет получить эффект переливающейся металлической поверхности, который более выражен, чем при применении спецэффекта IF 427/XX (металлик). Для получения лучшего результата, IF 422/73 рекомендуется наносить поверх грунтов и эмалей тёмных тонов (чёрных, тёмно-синих, цвета амарант и т.п.)

Спецэффект IF 422/73 может подкрашиваться морилками серий XM 8000 или XC 1900 в процентном соотношении, необходимом для получения нужного оттенка.

Прозрачный матовый или глянцевый полиуретановый лак может быть нанесён поверх спецэффекта IF 422/73 спустя 2-3 часа после его применения.