

IFO 3409/36
Эффект стали

Цвет:	Стальной
Область применения:	Плоские детали и профиля
Способ нанесения:	Распыление
Рецептура смешивания:	Растворитель DT 0013/00 (30-50%)

Технические характеристики:

Сухой остаток, %:	30 ± 2
Плотность, кг/л:	0.997 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20°C), сек:	120 ± 5
Жизнеспособность (при 20°C):	Не ограничена
Сушка:	От пыли 10 минут На отлип 30 минут До складирования 12 часов
Срок годности:	Не ограничен. Перед применением тщательно перемешать.

Подготовка поверхности: Тщательно шлифованное полиэфирное, акриловое или водоразбавимое покрытие.

IFO 3409/36 – однокомпонентный металллик с эффектом стали. Благодаря своей хорошей физико-механической стойкости может использоваться как самостоятельное покрытие. При этом эффект стали имеет наилучший внешний вид.

Для повышения прочностных характеристик, а также получения необходимой степени блеска может перекрываться прозрачным акриловым лаком.

При необходимости может подкрашиваться морилками серии ХМ 7100/ХХ (до 10%).

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины