

PUL 3639/00

Прозрачный полиэфирный
тиксотропный грунт

Область применения:	Плоские и точёные детали		
Способ нанесения:	Распыление, лаконолив		
Рецептура смешивания:		По весу (гр)	По объёму (мл)
Основа	PUL 3639/00	100	100
Ускоритель	PH 0888/00	2	2,2
Отвердитель	PH 0999/00	2	1,7
Растворитель	DX 0931/00	10	10

Технические характеристики:

Сухой остаток, %:	87 ± 1	
Плотность, кг/л:	1,038 ± 0,030	
Вязкость (DIN 4 при 20°C), сек	70 ± 2	
Жизнеспособность (при 20°C), минут:	15	
Вес мокрого слоя, гр/м ²	Максимум 250	
Количество слоёв:	Максимум 2	
Интервал между слоями, минут:	40 - 60	
Время сушки (при 250 г/м ² и 20°C):	От пыли	20 минут
	На отлип	60 минут
	До складирования	8 часов
	До шлифовки	16 часов
Срок годности:	6 месяцев. После длительного хранения тщательно перемешивайте для устранения осадка.	

Подготовка поверхности: тщательная шлифовка. После морения, а также при окраске смолистых, маслянистых пород и шпона FineLine необходимо нанесение соответствующего барьерного или поросмачивающего грунта.

PUL 3639/00 – полиэфирный прозрачный тиксотропный грунт, не содержащий воска. Обладает отличной растекаемостью, эластичностью, стойкостью к усадке, легко шлифуется и хорошо держится на вертикальных поверхностях. Вследствие малой жизнеспособности рекомендуется использовать двухкомпонентное оборудование для его нанесения.

Замена компонентов:

- Отвердитель **PH 0333/00** (2%) – увеличение жизнеспособности до 40 минут, однако срок сушки также увеличится
- Ускоритель **PH 0777/00** (2%) – незеленеющий, увеличение прозрачности покрытия
- Растворитель **DP 0695/00** – улучшение растекаемости в жаркое время
- Растворитель **VS 341** – удешевление смеси

Особые указания:

В жаркое время количество ускорителя **PH 0888/00** можно снизить до 1%, при температуре ниже 20°C – повысить до 3%.