SAYERLACK Arch Coatings Italy S.p.A.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

SC6849. DOC

<u>Дата издания:</u> 30.03.98 г.

Страница 1 из 1

Прекращает действие предыдущего издания от 11.12.97 г.

Код

Описание

SC 6849

ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Область применения:		Плоские	панели,	мебел	ΊЬ,	детали	ИЗ	массива
	древесины, столешницы.							
Способ нанесения:		Втирание,	распыле	ние и	ПС	следующ	ļее	втирание,
		вальцами	, кистью.					
Рецептура смешивания:		По весу (кг)						
	Часть А	SC 6849	1	00				
	Морилка	XM 8000	5 -	- 20	для прокрашивания пор		ния пор	
	Растворитель	DT 40	2	20				

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	66 ± 1						
Плотность (кг/л):	1,730 ± 0,030						
Вязкость (по Брукфилду при 20° C)	4000 ± 1000 cps						
Интервал между слоями:	От 1 часа						
Количество слоев:	Максимум 2						
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° С, минут):	От пыли 5 минут	5 минут					
	На отлип 20 минут	20 минут					
	До шлифования 90 минут	90 минут					
	До нанесения последующих слоев 90 минут	90 минут					
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не						
	ограничен. После длительного хранения все	гда					
	проверяйте однородность и тщател	ьно					
	перемешивайте для устранения осадка.						

Общие свойства:

SC 6849 – это порозаполнитель для древесины, обеспечивающий высокое заполнение пор даже на очень пористых породах.

После нанесения (кистью, распылением, втиранием или вальцами) удалите тряпкой избыток материала в течение примерно 20 минут после нанесения.

SC 6849 может использоваться отдельно или в смеси с морилками серии XM 7100/XX.

При использовании в смеси с морилками XM 7100/XX операции окрашивания древесины и заполнения пор объединяются, при этом всегда получается равномерная окраска без изменения оттенков цвета на больших поверхностях и на участках с разной степенью впитывания.

Предупреждение:

В летнее время или в тропическом климате рекомендуется добавлять медленно испаряющийся растворитель, например XS 7. Чтобы избежать проблем с адгезией, строго следуйте указанному времени до нанесения последующих слоев. В случае более длинной сушки (например, один день), предлагается легкая шлифовка.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.