

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**
**SZ 48\*\***
**Концентрат матового самогрунтующегося нитроцеллюлозного лака**

<b>Степень блеска:</b>	20, 50%		
<b>Область применения:</b>	Общего назначения		
<b>Способ нанесения:</b>	Покрасочные пистолеты		
<b>Рецептура смешивания:</b>		<b>По весу (кг)</b>	<b>По объему (л)</b>
Часть А	<b>SZ 48**</b>	100	100
Растворитель	<b>DS 1105</b>	100-150	110-170

**Технические характеристики:**

<b>Содержание нелетучих веществ (%):</b>	40 ± 1
<b>Плотность (кг/л):</b>	0,965 ± 0,030
<b>Вязкость (DIN 8 при 20 °С, в секундах)</b>	190 ± 10
<b>Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м<sup>2</sup>):</b>	60-150
<b>Время до шлифовки:</b>	1-1,5 часа

**Время сушки**

<i>(при 100 г/м<sup>2</sup> и 20 °С, минут):</i>	
От воздействия пыли	5-8
На отлип	15-20
До складирования	4 часа

<b>Срок годности:</b>	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.
-----------------------	---

**Подготовка субстрата:**

Окраска массива морилкой XM 8000/XX или XM 7100/XX.

**Общие свойства:**

SZ 48\*\* – однокомпонентный концентрат нитроцеллюлозного самогрунтующегося лака общего применения, который демонстрирует хорошую твердость и стойкость к царапинам.