

Прекращает действие предыдущего издания от 08.01.96 г.

Код

TR 5008/00

Описание

**ГРУНТ - ИЗОЛЯТОР ДЛЯ СМОЛИСТЫХ  
ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ**

Технические характеристики:

Область применения:	В качестве барьерного грунта для смолистых пород древесины (сосна, лиственница, кедр)
Формула смешивания:	По весу: TR 5008/00 20 TH 1400/00 100 DT 452/00 или DPUR 2000 100
Способ нанесения:	Лакораспылительный пистолет
Жизнеспособность	6 часов
Время сушки (при 20° С):	От пыли 5 – 10 минут На отлип 50 – 60 минут До покраски 3 – 4 часа
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/кв.м):	От 40 до 60 для каждого слоя
Количество слоев:	От 1 до 2
Интервал между слоями изолятора:	От 1 до 24 часов
Последующие слои:	Полиуретановыми, полиэфирными и нитроцеллюлозными лаками не ранее, чем через 4 часа и не позднее, чем через 24 часа.

#### Подготовка субстрата.

Нанесение морилок на водной основе серии (AC 600/XX или AC 14000) , а также морилок на растворителе серий XM 7100/XX или XM 8000/XX.

Грунт-изолятор TR 5008 разработан для изоляции смоляных участков и около сучковых зон на хвойных породах древесины (лиственница, сосна, кедр).

Грунт имеет высокую эластичность и пригоден для использования в качестве основы для изделий, которые в дальнейшем будут подвержены атмосферным воздействиям (окна, входные двери, беседки и т.д.).

#### Особые указания:

В жаркую погоду разбавитель DT 452 может быть заменен более медленным, например, DT 446.