SAYERLACK
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS
Sherwin-Williams Italy

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата издания:
13.10.06 г.

Прекращает действие предыдущего издания от 17.05.06 г.

Код: TU 250/00

Описание: ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОПИТЫВАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ МАССИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ШПОНА

Область применения:	Паркет, садовая мебель, двери и окна вне помещений.		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты, кисть, окунание		
Рецептура смешивания:		По весу (кг)	по объему (л)
Часть А	TU 250/00	100	100
Растворитель	DT 452 (DPUR 2000)	60	60

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	9,5 ± 1
Плотность (кг/л):	0,906 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20° C, в секундах)	16 ± 2
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/ кв.м):	От 10 до 30
Число слоев:	Максимум 1
Время сушки (при 100 г/кв.м и 20° C):	От пыли 4 – 5 минут На отлип 20 – 25 минут До складирования 1 час
Ускоренная сушка:	Горячий воздух 30 - 50° C
Пригодность к шлифовке:	Не ранее, чем через 30 минут.
Нанесение других продуктов:	Наносить не ранее, чем через 1 час.
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен.

Подготовка субстрата:
Тщательная шлифовка и очистка поверхности древесины.

Общие свойства:
Грунт TU 250/00 представляет собой защитную грунт-пропитку для нанесения непосредственно на древесину. Он хорошо изолирует дерево от влаги и не поднимает древесного ворса.
После легкой шлифовки прямо на него может быть нанесено отделочное покрытие, что позволяет получить хорошую лицевую поверхность без обычной дополнительной грунтовки.
Барьерный грунт TU 250 незаменим в качестве первого слоя при окраске дверей, оконных рам, садовой мебели и т.п. изделий, используемых вне помещений, поскольку он не только упрощает шлифовку, но и создает влагозащитный барьер.

Рекомендуется следующая система, обеспечивающая длительную службу покрытия вне помещений:

- Первый слой TU 250/00
- Шлифовка
- Второй слой TU 218/XX - самогрунтующаяся эмаль для экстерьера
- Третий слой TU 218/XX или TU 2005/13

При нанесении на светлые породы дерева TU 250 не изменяет их цвет

Особые предписания:
TU 250/00 не подходит для покрытия смолистых пород дерева – тика, палисандра, и т.п. Он может покрываться полиуретановыми эмалями, но не лаками и эмалями на основе акрила, полиэфиров, нитроцеллюлозы или лаками кислотного отверждения.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины.