

TU 0629/00

Прозрачный полиуретановый
тиксотропный грунт

Область применения:	Точёные детали, плинтуса, детали в сборе		
Способ нанесения:	Распыление, в т.ч. электростатическое, лаконолив		
Рецептура смешивания:		По весу (гр)	По объёму (мл)
Основа	TU 0629/00	100	100
Отвердитель	TH 0766/00	50	50
Растворитель	DTL 3631/00	30	30

Технические характеристики:

Сухой остаток, %:	50 ± 1	
Плотность, кг/л:	1,000 ± 0,030	
Вязкость (DIN 6 при 20°C), сек	48 ± 1	
Жизнеспособность (при 20°C), час:	2	
Вес мокрого слоя, гр/м ²	80 - 140	
Количество слоёв:	Максимум 2	
Время сушки (при 100 г/м ² и 20°C):	От пыли	10 минут
	На отлип	25 минут
	До шлифовки	1,5 часа
Ускоренная сушка (при 100 г/м ² и 50°C):	Обдув	10 минут
	Горячий воздух	30 минут
	Охлаждение	15 минут
Срок годности:	Не ограничен. После длительного хранения тщательно перемешивайте для устранения осадка.	

Подготовка поверхности: тщательная шлифовка, морение (при необходимости).

TU 0629/00 – полиуретановый тиксотропный грунт. Обладает высокой скоростью сушки и хорошей растекаемостью. Легко шлифуется, в т.ч. скотч-брайтом. Отлично подходит для окраски стульев как обычными пневмопистолетами, так и электростатическими.

Отвердители на замену:

TH 6367/00 (50%) – для удешевления, при окраске горизонтальных поверхностей

TH 0727/00 (50%) – при окраске электростатическим пистолетом

Альтернативные растворители:

VS 201. В жаркую погоду рекомендуется применять более медленные растворители, например **DT 0040/00** или **DT 1146/00**.