

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**TU 11\*\***

### Однокомпонентный полиуретановый самогрунтующийся лак для паркетных полов

<b>Исполнение по гляncу, %:</b>	40, 70, 90
<b>Область применения:</b>	Паркет, мебель
<b>Способ нанесения:</b>	Ручной валик, кисть, лакораспылительный пистолет
<b>Рецептура смешивания:</b>	Готов к нанесению

#### Технические характеристики:

<b>Содержание нелетучих веществ (%):</b>	34 ± 2	
<b>Плотность (кг/л):</b>	40, 70% блеска	0,965 ± 0,030
	90% блеска	1,010 ± 0,030
<b>Вязкость (DIN 2 при 20 °С, в секундах)</b>	80 ± 10	
<b>Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м<sup>2</sup>):</b>	От 80 до 150	
<b>Интервал между слоями</b>	Минимум 16 с промежуточной шлифовкой	
<b>Количество слоёв</b>	Максимум 3	
<b>Шлифование</b>	Не рекомендуется, особенно скотч-брайтом	
<b>Другие покрытия</b>	Не ранее чем через 4 часа	

<b>Время сушки</b>	
<i>(при 100 г/м<sup>2</sup> 20° С и 60% влажности, часов):</i>	
От воздействия пыли	0,5
На отлип	2
До складирования	16

<b>Срок годности:</b>	6 месяцев
-----------------------	-----------

#### Общие свойства:

TU 11\*\* – это однокомпонентный полиуретановый самогрунтующийся лак, готовый к нанесению. Он обладает чрезвычайной эластичностью и в то же время тверд и устойчив к истиранию и царапинам. Легко наносится кистью и валиком без проблем с пузырьками или следами кисти. Даже на больших поверхностях он образует ровную пленку с равномерным блеском и превосходной стойкостью к истиранию. Благодаря своим свойствам, лак TU 11\*\* идеально подходит для отделки паркета.

#### Рекомендуются две системы покрытий:

1. После шлифовки поверхности нанести 2-3 слоя лака TU 11\*\* (с промежуточной шлифовкой между слоями).
2. Нанести порозаполнитель SC 6849, подождать как минимум 16 часов, прошлифовать и нанести 2-3 слоя лака TU 11\*\* (с промежуточной шлифовкой между слоями).

#### Подготовка субстрата:

Лак TU 11\*\* может наноситься непосредственно на предварительно отшлифованную древесину. Для получения покрытия с большей толщиной сухой пленки, после шлифовки может быть нанесён SC 6849/00 или обычный полиуретановый грунт с последующей шлифовкой.

#### Специальные указания:

Для хорошего отверждения покрытия температура окружающей среды должна быть не ниже 5°С.  
 Для улучшения растекаемости летом или в тропическом климате, лак TU 11\*\* может быть разбавлен 10-20% растворителя DT 41.  
 Лак TU 11\*\* очень чувствителен к влажности воздуха на рабочем месте, поэтому время сушки может значительно изменяться в зависимости от уровня влажности в помещении.  
 Для обеспечения лучшей сохранности лака в таре, не рекомендуется держать тару открытой, кроме времени, непосредственно необходимого для нанесения.  
 Для промывки покрасочного оборудования используйте растворитель