ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TU 18

Прозрачный полиуретановый грунт

Область применения:	Фасады, фурнитура, массив, двери и т.п.		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконаливное оборудование		
Рецептура смешивания:		**По весу (кг)**	**По объему (л)**
Часть А	**TU 18**	100	100
Часть Б	**TH 805**	50	50
Растворитель	**DT 452**	10-20	10-30

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	*Часть А:* 43 ± 1 *Часть Б:* 24 ± 1
Плотность (кг/л):	*Часть А:* 0,986 ± 0,030 *Часть Б:* 0,933 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20° С, в секундах)	*Часть А:* 43 ± 5 *Часть А+Б:* 21 ± 3
Жизнеспособность при 20° С:	3 часа
Число слоев:	Максимум 3
Интервал между слоями:	От 1 до 3 часов
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м^2):	Максимум 200

Время сушки			
(при 100 г/м^2 и 20° С, минут):		*Ускоренная сушка (100 г/м^2, минут):*	
От воздействия пыли	10	Обдув	15
На отлип	30	Горячий воздух при 50° С	60
До складирования	4 часа	Охлаждение	15

Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 16 часов
Нанесение иных слоев:	Не ранее чем через 16 часов
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Общие свойства:
TU 18 – полиуретановый грунт общего назначения. В частности, он хорошо сопротивляется отслоению, укрывист и хорошо шлифуется.
TU 18 может наноситься «аирмикс» и безвоздушными пистолетами или наливным оборудованием.
TH 775 может применяться взамен TH 805 в случае, если требуется ускоренное затвердевание и большая толщина сухой пленки.

Подготовка субстрата:
Возможна окраска водоразбавляемыми морилками AC 600/XX или AC 1400/XX или морилками на растворителях XM 7100/XX или XM 8000/XX.

Особые указания:
В жаркую погоду растворитель DT 452 может быть заменен менее летучим, таким как, например, DT 446.
Для придания грунту легких цветовых оттенков рекомендуются морилки серии XC1900/XX.