

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TU 213/13

Белый полиуретановый грунт

Область применения:	Фасады, точеные части, изделия из MDF, стулья и погонаж		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты и лаконоливное оборудование		
Рецептура смешивания:		По весу (кг)	По объему (л)
Часть А	TU 213/13	100	100
Часть Б	TH 711	40	50
Растворитель	DT 452	20-30	30-40

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	69 ± 2		
Плотность (кг/л):	1,310 ± 0,030		
Вязкость (при 20° C, в секундах)	Часть А:	19 ± 1 (DIN 8)	
	А+Б:	18 ± 2 (DIN 4)	
Жизнеспособность при 20° C:	3 часа		
Число слоев:	Максимум 3		
Интервал между слоями:	От 50 минут до 5 часов		
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	От 100 до 200		

Время сушки

(при 100 г/м² и 20° C, минут):		Ускоренная сушка (100 г/м², минут):	
От воздействия пыли	10	Обдув	15
На отлип	35	Горячий воздух при 50° C	60
До складирования	8 часов	Охлаждение	15

Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 12 часов		
Нанесение других продуктов:	Наносить полиуретановую эмаль и нитроцеллюлозный лак не ранее чем через 12 часов		
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.		

Подготовка субстрата:

Тщательная шлифовка и очистка поверхности.

Общие свойства:

Грунт TU 213/13 хорошо сохнет, отлично шлифуется вручную или механически и хорошо смачивает древесные поры. Особый состав сочетает хорошую укрывистость с максимальной эластичностью слоя. Степень помола пигмента идеальна и исключает проблемы засорения форсунок и фильтров, поэтому он может наноситься как лаконоливым способом, так и ручными и автоматическими пистолетами.

Исключительно при нанесении неподвижными пистолетами и при максимум 2-х слоях покрытия вместо TH 713 может использоваться TH 793 в количестве 40% по весу и 50% по объему.

Особые указания:

Хотя грунт TU 213/XX имеет высокую эластичность, он не сможет выдержать значительные деформации субстрата. Пользователю следует заранее убедиться, не растрескивается ли покрытие в конкретных условиях применения, особенно в случае нанесения на клееную фанеру, толстый MDF или фанерованные ячеистые панели.

Не наносите слой, толще рекомендованного спецификацией, и используйте только рекомендованный отвердитель.