

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TU 3

Прозрачный полиуретановый грунт

Область применения:	Плоские детали и профили		
Способ нанесения:	Обычные, безвоздушные пистолеты и лаконоалив		
Рецептура смешивания:		По весу (кг)	По объему (л)
Часть А	TU 3	100	100
Часть Б	TH 805	50	55
Растворитель	DT 452	10-20	10-25

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	43 ± 1
Плотность (кг/л):	0,950 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20° C, в секундах)	60 ± 3
Жизнеспособность при 20° C:	3 часа
Число слоев:	Максимум 4
Интервал между слоями:	От 30 минут до 2 часов
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	80 – 150

Время сушки

(при 100 г/м² и 20° C, минут):		Ускоренная сушка (100 г/м², минут):	
От воздействия пыли	5-10	Обдув	10
На отлип	30-40	Горячий воздух при 50° C	40
До складирования	3 часа	Охлаждение	10

Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 6 часов
Нанесение иных слоев:	Не ранее чем через 8 часов
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Общие свойства:

TU 3 – это грунт очень широкого спектра действия с отличными характеристиками. Он демонстрирует хорошую толщину сухой пленки, сушку, шлифуемость.

Подготовка субстрата:

Нанесение морилок на водной основе серии (AC 600/XX или AC 14000), а также морилок на растворителе серий XM 7100/XX или XM 8000/XX.

Особые указания:

В летний период времени или в тропических районах, желательно использовать более медленный растворитель DT 446. При необходимости придать оттенок грунту, используйте концентрированную морилку XC 1900/XX.