

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TU 55

Прозрачный акриловый грунт

Область применения:	Отбеленная и светлая древесина		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты		
Рецептура смешивания:		По весу (кг)	По объему (л)
Часть А	TU 55	100	100
Часть Б	TH 790	20	20
Растворитель	DT 452	20-30	20-30

Технические характеристики:

Содержание нелетучего вещества (%):	37 ± 1
Плотность (кг/л):	0,960 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20° C, в секундах)	70 ± 5
Жизнеспособность при 20° C:	8 часов
Число слоев:	Максимум 2 слоя
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	Максимум 120

Время сушки

(при 100 г/м² и 20° C, минут):		Ускоренная сушка (100 г/м², минут):	
От воздействия пыли	15	Обдув	20
На отлип	30	Горячий воздух при 50° C	60
До складирования	6 часов	Охлаждение	15

Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 8 часов
Нанесение иных слоев:	Не ранее чем через 8 часов
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Подготовка субстрата:

TU 55 рекомендуется наносить на отбеленную древесину и светлые породы дерева.

Общие свойства:

TU 55 – это акриловый грунт с высоким сухим остатком и хорошей шлифуемостью. Материал идеально подходит для светлых пород дерева и для отбеленной древесины, так как он сохраняет ее натуральный цвет.