

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TU 629

Прозрачный полиуретановый грунт с высоким сухим остатком

Область применения:	Точёные детали, мебель		
Способ нанесения:	Покрасочные пистолеты в т.ч. электростатические и неподвижные, лаконоливное оборудование малых размеров		
Рецептура смешивания:		По весу (кг)	По объёму (л)
Часть А	TU 629	100	100
Часть Б	TH 675	50	50
Растворитель	DT 452	30	30

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	50 ± 2
Плотность (кг/л):	1,000 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20° C, в секундах)	180 ± 3
Жизнеспособность при 20° C:	2 часа
Число слоев:	Максимум 2 (рекомендуется 1 слой)
Интервал между слоями:	От 30 минут до 2 часов
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	80-140

Время сушки

(при 100 г/м² и 20° C, минут):		Ускоренная сушка (100 г/м², минут):	
От воздействия пыли	10	Обдув	10
На отлип	25	Горячий воздух при 50° C	30
До складирования	60	Охлаждение	10

Пригодность к шлифовке:	Не ранее чем через 90 минут
Нанесение иных слоев:	Не ранее чем через 2 часа
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Общие свойства:

Высокая скорость сушки. Возможна шлифовка после 90 минут и нанесение лака через 2 часа. Материал прекрасно растекается и легко шлифуется, в том числе скотч-брайтом. Равномерно наносится.