

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### TZ 28\*\*

#### Полиуретановый лак

<b>Исполнение по гляncу, %:</b>	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90		
<b>Область применения:</b>	Плоские детали, двери, погонаж, точёные детали		
<b>Способ нанесения:</b>	Обычные, безвоздушные пистолеты и лаконоливные машины		
<b>Рецептура смешивания:</b>		<b>По весу (кг)</b>	<b>По объёму (л)</b>
Часть А	<b>TZ 28**</b>	100	100
Часть Б (отвердитель)	<b>ТН 805</b>	50	50
Растворитель	<b>DT 452</b>	30	30

#### Технические характеристики:

<b>Содержание нелетучих веществ (%):</b>	Часть А:	47 ± 3
<b>Плотность (кг/л):</b>	10-20% блеска	0,980 ± 0,030
	30-90% блеска	0,970 ± 0,030
<b>Вязкость (DIN 4 при 20 °С, в секундах)</b>	70 ± 5	
<b>Жизнеспособность при 20 °С:</b>	3 часа	
<b>Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м<sup>2</sup>):</b>	От 100 до 150	

<b>Время сушки (при 100 г/м<sup>2</sup> и 20 °С, минут):</b>		<b>Матовость</b>	
		<b>5-80%</b>	<b>90%</b>
	От воздействия пыли	10-15	15
	На отлип	30-40	40
	До складирования	6 часов	12 часов

<b>Ускоренная сушка (100 г/м<sup>2</sup>, минут):</b>	Обдув	15	15
	Горячий воздух при 50 °С	60	80
	Охлаждение	15	15

<b>Срок годности:</b>	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.
-----------------------	---

#### Подготовка субстрата:

Окраска полиуретановыми (TU 2, TU 3, TU 18, TU 20, TU 161) или полиэфирными грунтами (PU 377/00).

#### Общие свойства:

Серия TZ 28\*\* – это матовые лаки чрезвычайно широкого применения, наносимые распылением, включая «аирмикс», безвоздушные, качающиеся и неподвижные пистолеты, а также лаконоливное оборудование. Они наносятся на горизонтальные и вертикальные поверхности. Высокий сухой остаток позволяет применять обычную или ускоренную сушку с длительностью процесса, по меньшей мере, 2 часа и делает их менее подходящими для кратковременной туннельной сушки.

TZ 28\*\* обеспечивает равномерность гладкости и матовости поверхности и ее хорошую твердость.

Когда требуется большая толщина сухой пленки, используйте отвердитель ТН 775.

#### Особые указания:

Для получения равномерной матовости поверхности чрезвычайно важно тщательно размешать Компонент А перед применением используя шпатель. Если необходимо придать отделочному слою цветовой оттенок, используйте оттеночные морилки серии ХС 1900/XX. В летний период используйте отвердитель DT 446