

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TZ 62**

Матовый полиуретановый лак для столешниц и барных стоек

Исполнение по гляncу, %:	10, 20, 30, 35, 45, 50, 75		
Область применения:	Столешницы, кухонные двери и другие плоские детали мебели, подвергающиеся сильному износу		
Способ нанесения:	Лакораспылительные пистолеты		
Рецептура смешивания:		По весу (кг)	По объему (л)
Часть А	TZ 62**	100	100
Часть Б (отвердитель)	TH 759	50	50
Растворитель	DT 452	30	40

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	38 ± 2
Плотность (кг/л):	0,950 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20 °C, в секундах)	65 ± 5
Жизнеспособность при 20 °C:	2 часа
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	От 80 до 140

Время сушки

(при 100 г/м² и 20 °C, минут):		Ускоренная сушка (100 г/м², минут):	
От воздействия пыли	20-25	Обдув	10
На отлип	35-40	Горячий воздух при 50° C	40
До складирования	90	Охлаждение	10

Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.
-----------------------	---

Подготовка субстрата:

Полиуретановые, полиэфирные и УФ-отверждаемые грунты с последующей шлифовкой.

Общие характеристики:

TZ 62** – полиуретановый лак с хорошей порозаполняющей способностью, гарантирующий твердость и гладкость поверхности. Он подходит для ускоренной сушки теплым воздухом, благодаря скорости испарения растворителя и высокой скорости сушки. Он дает отличные результаты при открыто пористой системе.

Это продукт подходит для нанесения на предметы, эксплуатируемые в условиях повышенного износа (столешницы, офисная мебель), где требуется особая твердость рабочих поверхностей.

Как альтернатива отвердителю TH 759, может использоваться TH 2526, которые улучшает смачиваемость поверхности.

DT 13 можно использовать вместо DT 452 в промышленных условиях с при работе с автоматическими пистолетами.

Вязкость этого материала может понижаться по сравнению с данными, указанными в технической спецификации.