

XAL 3414/00**Водоразбавимый прозрачный грунт
для эффекта колотой керамики**

Область применения:	Окраска стекла, плоских и фрезерованных изделий из дерева и МДФ
Способ нанесения:	Распыление
Рецептура смешивания:	Готов к применению. При необходимости разбавить водой (до 10%)

Технические характеристики:

Сухой остаток, %:	50 ± 1
Плотность, кг/л:	1,060 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20°C), сек	20 ± 5
Рекомендуемый вес мокрого слоя, гр/ м ² :	120 - 150
Количество слоёв:	1
Время сушки (при 50 гр/м ² и 20°C):	На отлип 2-4 часов До перекрытия 4-6 часов
Срок годности:	12 месяцев

Субстрат:

- Стекло, предварительно окрашенное адгезионным грунтом **AV 1940/00** или **AVL 7950/00** с добавлением адгезионной добавки **XA 4095/00** (3%).
- Дерево или МДФ, морёное или грунтованное

XAL 3414/00 – прозрачный водоразбавимый однокомпонентный грунт для получения эффекта колотой керамики. При необходимости может колероваться пигментными пастами **XA 2006/XX** (5-10% по весу). Наносится распылением, после чего перекрывается спецэффектом «Колотая керамика» **XAL 3415/13** в промежутке 2-24 часа без промежуточной шлифовки.

При окраске стекла наносится на адгезионный грунт **AV 1940/00** или **AVL 7950/00** в интервале 6-24 часа после нанесения последних.

Особые указания:

- Не храните пропитку при температурах ниже 5°C и выше 35°C.
- Отходы процесса окраски должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством