

XAL 3415/13

Белое водоразбавимое покрытие с эффектом колотой керамики

Область применения:	Окраска стекла, плоских и фрезерованных изделий из дерева и МДФ
Способ нанесения:	Распыление
Рецептура смешивания:	Готов к применению. При необходимости разбавить водой (до 20%)

Технические характеристики:

Сухой остаток, %:	67 ± 1
Плотность, кг/л:	1,590 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20°C), сек	30 ± 10
Рекомендуемый вес мокрого слоя, гр/ м ² :	150 - 250
Количество слоёв:	1
Время сушки (при 150 гр/м ² и 20°C):	На отлип 1-2 часа До перекрытия 2-24 часа
Срок годности:	12 месяцев

Подготовка субстрата:

Нанесение прозрачного грунта **XAL 3414/00**.

XAL 3415/13 – белое водоразбавимое однокомпонентное покрытие для получения эффекта колотой керамики. При необходимости может колероваться пигментными пастами **XA 2006/XX** (5-10% по весу).

Наносится распылением на предварительно окрашенную грунтом **XAL 3414/00** поверхность в интервале 2-24 часа после нанесения последнего. Спустя 1-2 часа, когда покрытие перестанет растрескиваться, его необходимо перекрыть акриловым или водоразбавимым лаком (полиуретановой эмалью при окраске стекла).

Как и при работе с обычным «краколетом», чем толще слой, тем больше «островки». Однако в отличие от **IF 0490/XX**, трещины по отношению к «островкам» остаются тонкими.

Внимание!

- Не превышайте рекомендуемый вес мокрого слоя во избежание чрезмерного натяжения плёнки и последующего поднятия краёв «островков».
- Для получения однородного рисунка сушка должна быть равномерной, без интенсивного обдува с одной стороны.
- Учитывая зависимость эффекта от количества наносимого материала, желательно провести предварительный тест.

Особые указания:

- Не храните пропитку при температурах ниже 5°C и выше 35°C.
- Отходы процесса окраски должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством.