

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата издания:
23. 02.98 г.

Страница 1 из 1

Код

ХТ 6701/ХХ

Прекращает действие предыдущего издания от 21/01/98
Описание

**МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПУДРА ДЛЯ
ЗОЛОТОЙ КРАСКИ.**

ЦВЕТА:	34- очень мелкая золотая бронза 35- античная золотая бронза 36-алюминевая 38-дукат золотая бронза 60-медь
--------	---

Технические характеристики:

Плотность (кг/л):	ХТ 6701/34 1.038 ± 0.030 ХТ 6701/35 0.970 ± 0.030 ХТ 6701/36 0.550 ± 0.030 ХТ 6701/38 1.350 ± 0.030 ХТ 6701/60 0.950 ± 0.030
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Общие характеристики:

ХТ 6701-серия металлических пудр, которые можно использовать для создания специального эффекта и/или золотой, серебряной и медной краски.

ХТ 6701 следует добавлять в связующее в количестве 10-20% по весу.

Пудра добавляется в процессе механического перемешивания основы в течение некоторого времени, чтобы достичь однородности.

В качестве связующего для создания золотой краски может служить IF 425/00, который гарантирует получение однородного продукта со стабильным цветом и вязкостью.

ХТ 6701 может также добавляться в прозрачные нитроцеллюлозные или полиуретановые материалы, матовые или глянцевые. В этом случае рекомендуется готовить только то количество материала, которое будет использовано, что объясняется жизнеспособностью продукта и потерей цвета в течение 1-2 дней.

Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины.