

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ХТ 41Х

Текстурная паста

Область применения:	В качестве добавки в полиуретановые эмали	
Виды	ХТ 416 – мелкая текстура ХТ 417 – средняя текстура ХТ 418 – крупная текстура	
Сухой остаток (%) :	ХТ 416-418	57±1
	ХТ 417	46±1
Плотность (кг/л) :	ХТ 416-418	0,930±0,030
	ХТ 417	0,900±0,030
Вязкость (DIN 4 при 20 °C)	ХТ 416, ХТ 418	50" ± 10"
Вязкость (по Брукфильду при 20 °C)	ХТ 417	1000 cps ± 250
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.	

Общие характеристики:

Пасты этой серии следует добавлять в матовые эмали в количестве 15 частей по весу по отношению к 100 частям основы.

В результате применения пасты степень блеска эмали понижается на 10%.

Специальные указания:

Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать, а также тщательно перемешивается смесь, после добавления пасты к основе.