

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TZ 93**

Матовый акриловый лак, стойкий к образованию царапин

Степень блеска:	5, 10, 25%	
Область применения:	Плоские детали мебели, кухонные фасады, рамы	
Способ нанесения:	Распыление	
Рецептура смешивания:		По весу (кг)
Часть А	TZ 93**	100
Часть Б (отвердитель)	TH 790	20
Растворитель	DT 452	40

Технические характеристики:

Содержание нелетучих веществ (%):	32 ± 2
Плотность (кг/л):	1,150 ± 0,030
Вязкость (DIN 4 при 20° C, в секундах)	90 ± 2
Жизнеспособность при 20° C:	4 часа
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):	От 80 до 140

Время сушки

(при 100 г/м² и 20° C, минут):		Ускоренная сушка (100 г/м², минут):	
От воздействия пыли	10-15	Обдув	10-15
На отлип	20-30	Горячий воздух при 50° C	40-50
До складирования	6-8 часов	Охлаждение	10-15

Срок годности:	12 месяцев
----------------	------------

Подготовка субстрата:

Тщательная шлифовка ПУ или УФ-отверждаемых грунтов.

TZ 93** – это акрилово-полиуретановый лак, который демонстрирует равномерную матовость и гладкость поверхности, а также отличную твердость. В его состав входят специальные смолы, которые гарантируют устойчивость к образованию царапин. Он особенно рекомендуется для не желтеющих систем отделки и в качестве финишного покрытия для мореной древесины.

После долгого периода хранения, необходимо проверять материал на возможность появления осадка и тщательно перемешивайте.