

Технология восстановления покрытия, садовой мебели, маслами компании Vormo Wachs.

МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ И ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МАСЛОМ.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: МАТОВЫЙ, 30%, 60%.

СИСТЕМА ОКРАСКИ: Вариант 1. Масло Тиковое (колерованное) 1 слой.
Масло Датское, (прозрачное) – 1 слой;

№	Наименование операции	Нанесение	Материал, расход
1	Шлифовка (подготовка поверхности к нанесению масла). Зернистость абразива Р 120 – 150. После того как вы отшлифовали поверхность необходимо тщательно удалили пыль, во избежание шагрени, сухой (без ворсовой) тряпкой или пылесосом. Нанесение масла при температуре: 18 – 20°С. Влажность воздуха: 40 – 70%.		
2	Нанесение 1 слоя масла, тонируем поверхность, восстанавливаем цвет Вариант 1. Тиковое масло Цвет: колерованный.	Вид нанесения: кистью (натур/смеш) или валик (велюр), красим до сухой кисти, растягиваем материал. Наносится в 1 слой с промежутком 6-8 часов	Материал готов к применению, <u>перед покраской перемешать масло миксером!</u> Если в состав входит белый (051 пигмент) проверить осадок и тщательно перемешать. Расход: 10-12 м ² /л (в 2 слоя)
3	Шлифовка. Зернистость абразива Р 180 – 220 или скотч-брайт.		
4	Нанесение защитного слоя масла Датское масло (30 или 60% блеска) закрепляющий слой Цвет: прозрачный.	Вид нанесения: кисть (натур/смеш) или валик (велюр) Наносится в 1 слой След. слой: через 6-8 часа Полная сушка: 12 часов.	Масло Датское: готово к применению при необходимости можно разбавить Solvoil Plus,03,04,06 до 30%. Расход: 12-15 м²/л (в 2 слоя)