

Технология окраски водоразбавимыми материалами TEKNOS, деревянных наружных стен бруса и торцов.

МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА С ПОДЧЁРКНУТОЙ ТЕКСТУРОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: ПОЛУМАТОВАЯ ОТДЕЛКА

СИСТЕМА ОКРАСКИ: 1. АНТИСЕПТИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА TEKNOL AQUA 1410 – 1 слой;
 2. ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ГРУНТОВКА AQUA PRIMER 2900 – 1 слой;
 3. ЛАК ВОДНЫЙ AQUATOR 2920-04 прозрачный – 2 слоя;

№	Наименование операции	Нанесение	Материал, расход
1	Шлифовка (подготовка поверхности изделия к окраске). Зернистость абразива Р 100-120. После того как вы отшлифовали деревянную поверхность и удалили пыль, то следует обязательно помнить, что наносить антисептическую грунтовку на отшлифованную поверхность древесины, настоятельно рекомендуется <u>не позднее чем через 72 часа (3 суток)</u> после шлифовки. Нанесение материалов при температуре: 15 – 20°C. Влажность воздуха: 40 – 70%		
2	Нанесение антисептической грунтовки TEKNOL AQUA 1410 Цвет: прозрачный	Вид нанесения: кисть Наносится в 1 слой Толщина мокрой пленки: 100 мкм (один слой) След. слой: через 2-3 часа	Антисептик TEKNOL AQUA 1410 готов к применению, ничем не разбавляется. Расход: 10 м²/л
3	Нанесение защитно-декоративной грунтовки AQUA PRIMER 2900 TEKNOL 1888 Цвет: XXX	Вид нанесения: кисть Наносится в 1 слой Толщина мокрой пленки: 100 мкм (один слой) След. слой: через 3-4 часа	Грунтовка PRIMER 2900 готова к применению, ничем не разбавляется, перед каждым применением рекомендуется хорошо перемешать. Расход: 8-10 м²/л
4	Нанесение первого слоя лака для бруса AQUATOR 2920-04 Цвет: прозрачный	Вид нанесения: кисть Наносится в 2-3 слоя Толщина мокрой пленки: 150 мкм (один слой) След. слой лака: через 3-4 часа	Атмосферостойкий лак AQUATOR 2920-04 готов к применению, при необходимости лак можно разбавить водой на 5 – 10%. Перед каждым применением рекомендуется хорошо перемешать лак. Расход: 5-6 м²/л
5	Нанесение второго слоя лака для бруса AQUATOR 2920-04 Цвет: прозрачный	Вид нанесения: кисть Толщина мокрой пленки: 150 мкм (один слой) След. слой лака: через 3-4 часа	Атмосферостойкий лак AQUATOR 2920-04 готов к применению, при необходимости лак можно разбавить водой на 5 – 10%. Перед каждым применением рекомендуется хорошо перемешать лак. Расход: 5-6 м²/л