

Технология покрытия домов, бань, беседок, заборов и садовой мебели маслами компании Borma Wachs.

МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ И ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МАСЛОМ.

СИСТЕМА ОКРАСКИ. Восковая лазурь (колерованная/прозрачное) 2 слоя.

№	Наименование операции	Нанесение	Материал, расход
1	Шлифовка (подготовка поверхности к нанесению масла). Зернистость абразива Р 60 – 80. После того как вы отшлифовали деревянную поверхность необходимо тщательно удалили пыль, во избежание шагрени, сухой (без ворсовой) тряпкой или пылесосом. Нанесение масла при температуре: 18 – 20°С. Влажность воздуха: 40 – 70%.		
2	Нанесение 1 слоя масла, грунтуем и тонируем поверхность. Восковая лазурь Цвет: прозрачный или колерованный.	Вид нанесения: кистью (натур/смеш) или валик (велюр), красим до сухой кисти, растягиваем материал. Наносится в 1 слой След. слой: через 6-8 часов	Материал готов к применению, <u>перед покраской перемешать масло миксером!</u> Если в состав входит белый (051 пигмент) проверить осадок и тщательно перемешать. Расход: 10-12 м ² /л (в 2 слоя)
3	Шлифовка (между 1 и 2 слоем, убираем ворс). Зернистость абразива Р 180 – 220 или скотч-брайт.		
4	Нанесение защитного слоя масла Восковая лазурь Цвет: прозрачный или колерованный .	Вид нанесения: кисть (натур/смеш) или валик (велюр) Наносится в 1 слой След. слой: через 6-8 часа Полная сушка: 12 часов.	Материал готов к применению, <u>перед покраской перемешать масло миксером!</u> Если в состав входит белый (051 пигмент) проверить осадок и тщательно перемешать. Расход: 10-12 м ² /л (в 2 слоя)

Восковая лазурь (Holzwachs Lasur) - Декоративное восковое покрытие для наружных и внутренних работ. Разработан на основе натуральных восков и смол. Не отслаивается со временем, простой в применении однокомпонентный материал с хорошей проникающей способностью. Содержит УФ фильтры и антисептические добавки. Может быть использован как защитный и облагораживающий финишный слой для необработанных деревянных поверхностей.