

Технология окраски материалами ТЕKNOS, деревянных поверхностей. Система окраски деревянных поверхностей маслом.

МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА СО СГЛАЖЕННОЙ ТЕКСТУРОЙ ДРЕВЕСИНЫ.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: МАТОВАЯ ОТДЕЛКА

СИСТЕМА ОКРАСКИ: 1. МАСЛО ВОДОРАЗБАВЛЯЕМОЕ ТЕKNOL WOOD OIL колерованное – 2 слоя;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ:
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА, БОРТИКИ БАССЕЙНОМ, ПОЛЫ, ЕВРОВАГАНКА, БЛОКХАУС, ИМИТАЦИЯ БРУСА И Т.Д.

№	Наименование операции	Нанесение	Материал, расход
1	Шлифовка (подготовка поверхности изделия к окраске). Зернистость абразива Р 80 - 100. После того как вы отшлифовали деревянную поверхность и удалили пыль, то следует обязательно помнить, что наносить антисептическую грунтовку на отшлифованную поверхность древесины, настоятельно рекомендуется <u>не позднее чем через 72 часа (3 суток)</u> после шлифовки. Нанесение материалов при температуре: 15 – 20°C. Влажность воздуха: 40 – 70%		
2	Нанесение первого слоя масла ТЕKNOL WOOD OIL Цвет: колерованное	Вид нанесения: кисть натуральный ворс Наносится в 1 слой Толщина мокрой пленки: 120 мкм (один слой) Следующий слой: через 24 часа	Масло ТЕKNOL WOOD OIL готово к применению и ничем не разбавляется. Перед каждым применением рекомендуется хорошо перемешать. Расход: 6 – 10 м²/л
Примечание: после нанесения и сушки первого слоя масла, можно сделать лёгкую межслойную шлифовку абразивом зернистостью Р 220 – Р 240. Это позволит получить более гладкую финишную поверхность.			
3	Нанесение второго слоя масла ТЕKNOL WOOD OIL Цвет: колерованное	Вид нанесения: кисть Наносится в 1 слой Толщина мокрой пленки: 120 мкм (один слой) Полная сушка: 48 часа	Масло ТЕKNOL WOOD OIL готово к применению и ничем не разбавляется. Перед каждым применением рекомендуется хорошо перемешать. Расход: 6 – 10 м²/л
Примечание: По истечению 4 – 5 часов после нанесения второго/финишного слоя – если остались зоны, где масло не впиталось и стоит мокрым пятном – там необходимо удалить излишек тряпочкой. Данное явление связано с разной плотностью и соответственно впитываемостью на разных участках древесины. Данное масло не подходит для окраски изделий, которые будут штабелироваться друг на друга. Только открытая окраска без укладывания открашенных деталей друг на друга. Данное масло подходит для окраски методом окунания, а также для термированной древесины.			