

Технология покрытия домов, бань, беседок, заборов и садовой мебели маслами компании Borma Wachs.

МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ И ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МАСЛОМ.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: МАТОВЫЙ, 30%, 60%.

СИСТЕМА ОКРАСКИ: Вариант 1. Масло Тиковое (колерованное) 1-2 слоя.


Масло Датское, (прозрачное) – 1 слой;

Вариант 2. Восковая лазурь (колерованная/прозрачное) 3 слоя.

Наименование операции	Нанесение	М <mark>атериал, р</mark> асход
1 Шлифовка (подготовка поверхности к нанесению масла). Зернистость абразива Р 60 – 80.		
После того как вы отшлифовали деревянную поверхность необходимо тщательно удалили пыль, во		
избежание шагрени, сухой (без ворсовой) тряпкой или пылесосом.		
Нанесение масла при температуре: $18 - 20$ °C. Влажность воздуха: $40 - 70$ %.		
Нанесение 2 слоя масла, грунтуем	Вид нанесения:	Материал готов к применению, <u>перед</u>
и тонируем поверхность.	кистью (натур/смеш) или валик	покраской перемешать масло
*		миксером!
Вариант 2. Восковая лазурь	кисти, растягиваем материал.	Если в состав входит белый (051
		пигмент) проверить осадок и
Цвет: прозрачный или	Наносится в 2 слоя	тщательно перемешать.
колерованный.	с промежутком 6-8 часов	Расход: 10-12 м ² /л (в 2 слоя)
3 Шлифовка (между 1 и 2 слоем, убираем ворс). Зернистость абразива Р 180 – 220 или скотч-брайт.		
Нанесение защитного слоя масла	Вид нанесения:	Масло Датское: готово к применению
Вариант 1. Датское масло (30 или	кисть (натур/смеш) или валик	при необходимости можно разбавить
60% блеска)	(велюр)	Solvoil Plus,03,04,06 до 30%.
Вариант 2. Восковая лазурь	Наносится в 1 слой	
	След. слои: через 6-8 часа	Расход: 12-15 м ² /л (в 2 слоя)
Цвет: прозрачный.	Полная сушка: 12 часов.	
_		
	Шлифовка (подготовка поверхности После того как вы отшлифовали избежание шагрени, сухой (без ворс Нанесение масла при температуре: Нанесение 2 слоя масла, грунтуем и тонируем поверхность. Вариант 1. Тиковое масло Вариант 2. Восковая лазурь Цвет: прозрачный или колерованный. Шлифовка (между 1 и 2 слоем, убир Нанесение защитного слоя масла Вариант 1. Датское масло (30 или 60% блеска) Вариант 2. Восковая лазурь	Шлифовка (подготовка поверхности к нанесению масла). Зернистость После того как вы отшлифовали деревянную поверхность необ избежание шагрени, сухой (без ворсовой) тряпкой или пылесосом. Нанесение масла при температуре: 18 – 20°С. Влажность воздуха: 4 Нанесение 2 слоя масла, грунтуем и тонируем поверхность. Вариант 1. Тиковое масло Вариант 2. Восковая лазурь Наносится в 2 слоя с промежутком 6-8 часов Нанесение защитного слоя масла Вариант 1. Датское масло (30 или 60% блеска) Вариант 2. Восковая лазурь Наносится в 1 слой След. слои: через 6-8 часа

Тиковое масло (Teak oil) — это специальная, готовая к использованию смесь масел. Материал отлично подходит для внешних и внутренних работ. Обработанная маслом поверхность имеет приятный внешний вид, не маслянистый на ощупь. Специальная формула обогащена соответствующими УФ-фильтрами и добавками, защищающими от действия атмосферных условий и вредителей. Масло глубоко пропитывает и прокрашивает древесину, придавая поверхности однородный цвет и натуральную красоту.

Восковая лазурь (Holzwachs Lasur) - Декоративное восковое покрытие для наружных и внутренних работ. Разработан на основе натуральных восков и смол. Не отслаивается со временем, простой в применении однокомпонентный материал с хорошей проникающей способностью. Содержит УФ фильтры и антисептические добавки. Может быть использован как защитный и облагораживающий финишный слой для необработанных деревянных поверхностей.





Датское масло (Decking oil) - Материал представляет собой смесь натуральных масел с добавлением уретановых смол. Он был специально разработан для обработки террасных полов, палубных настилов, садовой мебели, дверей, заборов, лодок и т.п. Его специальная формула помогает сохранить натуральную красоту древесины. Синтетические смолы, входящие в состав масла, делают его устойчивым к воздействию воды и погодных условий.